


PAROC Hvac Bend AluCoat T

PAROC Hvac Bend AluCoat T ir rūpnieciski izgatavots cauruļu izolācijas līkums, kas izgatavots no nedegošas PAROC® akmens vates. Produkts ir paredzēts, lai nodrošinātu cauruļvadu siltumizolāciju un pretkondensācijas izolāciju. Rūpnieciski izgatavotais PAROC Hvac Bend AluCoat T nodrošina ātrāku un vienkāršāku uzstādīšanu, samazinot atgriezumu daudzumu montāžas procesā. Produkts ir piemērots iekštelpu un ārpus telpu caurulēm un var izturēt vidēju temperatūru līdz 250 °C. Veicot uzstādīšanu ārpus telpām, lai saglabātu AluCoat pārklājuma ilgturību, tas ir jāaizsargā no laikapstākļiem ar papildu pārklājumu.

PAROC Hvac Bend AluCoat T ir pārbaudīts saskaņā ar EN13501-1, ar ugunsdrošības klasi A2-s1,d0. Čaulu līkumi ir pastiprināti ar AluCoat, ūdens tvaiku izturīgu pārklājumu, kas apvienojumā ar pareizi nolīmētām šuvēm samazina kondensācijas risku. PAROC Hvac Bend AluCoat T ir pārbaudīts saskaņā ar M1 un Indoor Air Comfort sertifikāciju.

Ar pašlīmējošu pārklājumu un kombinācijā ar PAROC Hvac AluCoat Tape/PAROC Hvac Alu Tape šo izstrādājumu ir viegli uzstādīt.



Datu lapas

2026-02-10

Izmēri (mm)

Iekšējais Diametrs

28 - 133

Biezums

20 - 100

Iepakojuma veids

Kartona kaste

Citi izmēri ir pieejami pēc pieprasījuma.

Produkta īpašības saskaņā ar EN 14303

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Markējuma kods | MW-EN 14303-T8/T9-ST(+250-WS1-MV2-CL10) | | | | | | |
| DoP numurs | 40092 | | | | | | |
| Biezuma pielaišana, T | T8 (OD < 150 mm) T9 (OD ≥ 150 mm) | | | | | | |
| Ugunsreakcijas klase, Eiroklase | A2 ₁ -s1,d0 | | | | | | |
| Maksimālā darba temperatūra – izmēru stabilitāte | 250 °C | | | | | | |
| Īstermiņa ūdens absorbcija WS (Wp) | ≤ 1 kg/m ² | | | | | | |
| Ūdens tvaiku difūzijas pretestības koeficients | MV2 | | | | | | |
| Pēdu daudzums ūdenī šķīstošu hlorīdu jonu | ≤ 10 ppm | | | | | | |
| Īpatnējā siltumvadītspēja, λ _D | Skatīt tabulu zemāk | | | | | | |

| °C | 10 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ _D W/(m*K) | 0,033 | 0,036 | 0,037 | 0,044 | 0,053 | 0,064 | 0,077 |

Ugunsizturības īpašības

Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80 °C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību).

PAROC akmens vates izstrādājumi spēj izturēt augstu temperatūru. Saistviela sāk iztvaikot, kad tās temperatūra pārsniedz aptuveni 200°C. Ugunsdrošības īpašības paliek nemainīgas, bet spiedes spriegums vājinās. Akmens vates izstrādājumu mīkstināšanās temperatūra ir virs 1000°C (iekšējās pārbaudes metode).

Vides īpašības

Eiropas Minerālvates sertifikācijas padomes (EUCEB) preču zīme uz mūsu izstrādājumiem apliecina, ka PAROC akmensvates šķiedra atbilst ES direktīvas Nr. 1272/2008 bioloģiskās šķīdības prasībām. Vācijas RAL kvalitātes zīme apliecina, ka bioloģiskās šķīdības un drošības prasības ir izpildītas saskaņā ar Vācijas tehnisko noteikumu TRGS905.

PAROC akmens vate ir izgatavota no akmens. Produkta tilpums ir ~98% gaiss un tikai ~2% akmens šķiedras. Izstrādājumu lieliskās īpašības ir balstītas uz izejvielu īpašībām.

PAROC akmens vate saglabā savas izolācijas spējas un izmērus visā ēkas ekspluatācijas kalpošanas laikā, kas tiek uzskatīts par vismaz 50 gadiem.

PAROC akmens vate ir atkārtoti izmantojama un to var pārstrādāt jaunos akmens vates izstrādājumos.

Sertifikāti un Apstiprinājumi

ES atbilstības sertifikāts

0809-CPR-1016

MED Module B No. 74480/A2, 74479/A2

UK Module B No. 74465/A2, 74467/A2

Uzglabāšana un uzstādīšana

PAROC produkti jāuzglabā iepakojumā, kas aizsargā pret ārējiem laikapstākļiem.

Uzstādīšana saskaņā ar projektēšanas ieteikumiem vai pamatojoties uz ražotāja norādījumiem.

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisiant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudojami vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas. Šis gaminio duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.