

# PAROC Pro Lock WR 140

PAROC Pro Lock WR 140 ist eine nichtbrennbare Rohrschale aus Steinwolle mit hervorragender Wasserabweisung sowie einer Z-Fuge an den längs- und querseitigen Stoßkanten, entwickelt für industrielle Rohrleitungen.

PAROC Pro Lock ist eine besonders effiziente Lösung, da sie die Vorteile einer zweilagigen Dämmung mit dem geringeren Montageaufwand einer einlagigen Installation kombiniert. Die Z-Fuge reduziert zudem Wärmeverluste, die durch thermische Längenänderungen entstehen können.

Die PAROC WR Produkte bieten eine effektive Möglichkeit, das Risiko von CUI (Corrosion Under Insulation – Korrosion unter der Dämmung) zu minimieren, da sie ihre hervorragenden wasserabweisenden Eigenschaften auch bei erhöhten Temperaturen beibehalten. Darüber hinaus können PAROC WR Produkte sicher in Kombination mit Beschichtungs- und Lackierarbeiten eingesetzt werden.



Datenblatt

4.2.2026

Abmessungen (mm)	Innendurchmesser	Dicke	Länge
	219 - 813	80 - 160	1200

Nennrohdichte	140 kg/m <sup>3</sup>
	Andere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

Produkteigenschaften gemäß EN 14303	Bezeichnungsschlüssel	MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-CL10
	DoP Nummer	40204
	Toleranz Dicke, T	T8/T9
	Brandverhalten, Euroklasse	A1 <sub>L</sub>
	Maximale Betriebstemperatur - Dimensionsstabilität	680 °C
	Kurzzeitige Wasseraufnahme WS (Wp)	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
	Spurenmenge wasserlöslicher Chloridionen	≤ 10 ppm
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit, λ <sub>D</sub>	Siehe Tabelle unten

°C	10	50	100	150	200	300	400
λ <sub>D</sub> W/(m*K)	0,038	0,041	0,047	0,054	0,063	0,085	0,110

Brand-Eigenschaften	PAROC Steinwolleprodukte sind hochtemperaturbeständig. Das Bindemittel beginnt bei Temperaturen über ca. 200 °C zu verdampfen, die Brandschutzeigenschaften bleiben jedoch erhalten. Steinwolle hat einen hohen Schmelzpunkt von über 1000 °C (interne Testmethode).
---------------------	--

Feuchtigkeits-Beständigkeit	PAROC WR Rohrschalen bieten eine sehr geringe Wasseraufnahme (durchschnittliche Wasseraufnahme < 0,1 kg/m <sup>2</sup> nach 300 °C thermischer Belastung / 24h) gemäß EN 13472, basierend auf Prüfungen durch Dritte im Jahr 2019 und internen Prüfungen im Jahr 2023-2024.
-----------------------------	---

**Umwelt-Eigenschaften** Das Markenzeichen der Europäischen Zertifizierungsstelle für Mineralwolleprodukte (EUCEB) auf unseren Produkten bestätigt, dass die PAROC Steinwollefaser die Anforderungen an die Biolöslichkeit der EU-Verordnung Nr. 1272/2008 erfüllt. Das deutsche RAL-Gütezeichen bestätigt, dass die Anforderungen an Biolöslichkeit und Sicherheit gemäß der deutschen technischen Regel TRGS 905 erfüllt werden.

PAROC Steinwolle wird aus Stein hergestellt. Das Produktvolumen besteht zu ca. 98% aus Luft und nur zu ca. 2% aus Steinfasern. Die hervorragenden Eigenschaften des Produkts beruhen auf den Eigenschaften der Rohstoffe. PAROC Stonewool behält seine Dämmfähigkeit und Abmessungen während der gesamten Referenzlebensdauer des Gebäudes, die mindestens 50 Jahre beträgt, bei.

PAROC Steinwolle ist wiederverwendbar und kann zu neuen Steinwolleprodukten recycelt werden.

### Zertifikate und Zulassungen

EG-Konformitätserklärung 0809-CPR-1016

PAROC WR Produkte wurden von externen Laboren getestet und erfüllen die strengsten Kriterien des LABS-Konformitätsstandards (Lackbenetzungsstörung gemäß VDMA 24364) und können somit in Lackverarbeitenden Industrien eingesetzt werden.

MED Module B No. 74480/A2

UK Module B No. 74465/A2

### Lagerung und Montage

PAROC-Produkte müssen vor äußeren Witterungseinflüssen geschützt werden.

Die Montage erfolgt nach den entsprechenden Vorschriften oder Herstellerhinweisen.

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere Version, digital oder in Druckform ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group Oy. Dieses Datenblatt ist in folgendem Land anwendbar: Deutschland.