

# PAROC Pro Lock WR 140

PAROC Pro Lock WR 140 on teollisuusputkistojen eristämiseen suunniteltu palamaton kivivillakouru, jolla on erinomaiset vedenhyлкivyyssominaisuudet ja ponttiliitos pitkittäisissä ja ympäryssaumoissa.

PAROC Pro Lock on ainutlaatuinen ratkaisu, joka tarjoaa kaksikerroksisen eristyksen edut yhdellä asennuskerroksella. Ponttiliitos vähentää lämpölaajenemisesta aiheutuvia lämpöhäviöitä.

PAROC WR -tuotteet säilyttävät erinomaiset vedenhyлкivyyssominaisuudet myös korkeissa lämpötiloissa ja ovat siten erinomainen keino CUI-riskin (korrosio eristeen alla) minimoimiseksi. PAROC WR -tuotteita voi käyttää tiloissa, joissa maalataan.



## Tuotetiedot

4.2.2026

### Mitat (mm)

#### Sisähalkaisija

219 - 813

#### Paksuus

80 - 160

#### Pituus

1200

### Nimellistiheys

140 kg/m<sup>3</sup>

Muita kokoja on saatavilla tilauksesta.

### Tuoteominaisuudet, Standardi EN 14303

Merkintäkoodi	MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-CL10
DoP-numero	40204
Paksuustoleranssi, T	T8/T9
Palo-ominaisuudet Euroluokka	A1 <sub>l</sub>
Maksimikäyttölämpötila - mittapysyvyys	680 °C
Lyhytaikainen vedenimeytyminen, WS, (Wp)	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
Vesiliukoisten kloridi-ionien jäännösmäärä	≤ 10 ppm
Ilmoitettu lämmönjohtavuus, λ <sub>D</sub>	Katso alla oleva taulukko

°C	10	50	100	150	200	300	400
λ <sub>D</sub> W/(m*K)	0,038	0,041	0,047	0,054	0,063	0,085	0,110

### Palo-ominaisuudet

PAROC-kivivillatuotteet kestävät korkeita lämpötiloja. Sideaine alkaa haihtua eristeestä, kun sen lämpötila ylittää 200°C, palosuojausominaisuudet säilyvät ennallaan. Kivivillan sulamispiste on korkea, yli 1000°C (sisäinen testimenetelmä).

### Kosteusominaisuudet

PAROC WR -putkieristetuotteilla on erittäin matala vedenimeytyvyys (keskimäärin < 0,1 kg/m<sup>2</sup> 300°C/24h lämpötila-  
altistuksen jälkeen) standardin EN 13472 mukaan. Perustuu riippumattoman tahon suorittamiin mittauksiin 2019 ja  
sisäiseen seurantaan 2023-2024.

---

**Ympäristövaikutukset** Euroopan mineraaliviljatuotteiden sertifiointilautakunnan (EUCEB) tavaramerkki tuotteissamme vahvistaa, että PAROC-kiviviljakuitu täyttää EU-direktiivin nro 1272/2008 bioliukoisuusvaatimukset. Saksalainen RAL-laatumerkki vahvistaa, että bioliukoisuus- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät Saksan teknisen määräyksen TRGS905 mukaisesti.

PAROC-kivivilla on valmistettu kivistä. Tuotteen tilavuudesta on ~98% ilmaa ja vain ~2% kuidutettua kiveä. Tuotteen erinomaiset ominaisuudet perustuvat raaka-aineiden ominaisuuksiin. PAROC-kivivilla säilyttää eristyskykynsä ja mittansa rakennuksen viitteellisen suunnittelun käyttöänsä ajan, joka on vähintään 50 vuotta.

PAROC-kivivilla on kierrätettävissä ja uudelleenkäytettävissä uusiksi kiviviljatuotteiksi.

---

### Sertifikaatit

Suoritustason pysyvyyttä koskeva sertifikaatti 0809-CPR-1016

PAROC WR -tuotteet soveltuvat myös tiloihin, joissa maalataan: riippumaton akkreditoitu laboratorio on testannut PAROC WR -tuotteiden maalien tarttumisenesto-ominaisuudet ja vahvistanut niiden täyttävän standardin VDMA 24364 vaativimmalle luokalle asetetut vaatimukset.

MED Module B No. 74480/A2

UK Module B No. 74465/A2

---

**Varastointi ja asennus** PAROC-tuotteet on aina varastoitava sääältä suojattuna.

Eristeiden asennus tehdään aina suunnittelijan ohjeiden mukaan tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

---

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.