

# PAROC Pro Lock WR 140

La coquille PAROC Pro Lock WR 140 est en laine de roche incombustible, dotée d'excellentes propriétés hydrofuges et d'une jonction en Z sur les feuillures longitudinales et circulaires, conçue pour les tuyauteries industrielles.

PAROC Pro Lock est une solution unique qui offre les avantages d'une isolation en deux couches avec une installation en une seule couche. La jonction en Z réduit les pertes thermiques dues à la dilatation thermique.

Les produits PAROC WR constituent un excellent outil pour minimiser le risque de CUI (corrosion sous isolation), tout en conservant leurs excellentes propriétés hydrofuges à températures élevées. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité lors d'opérations de peinture.



## Fiche Technique

4.2.2026

Dimensions (mm)	Diamètre intérieur	Épaisseur	Longueur
	219 - 813	80 - 160	1200

Densité nominale	140 kg/m <sup>3</sup> D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
------------------	--

<b>Caractéristiques du produit selon EN 14303</b>	Code de désignation	MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-CL10
	Numéro de DoP	40204
	Tolérances d'épaisseur, T	T8/T9
	Réaction au feu, Euroclass	A1 <sub>l</sub>
	Température maximale de service – stabilité dimensionnelle	680 °C
	Absorption d'eau à court terme WS, (Wp)	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
	Quantité de traces d'ions chlorure solubles dans l'eau	≤ 10 ppm
	Conductivité thermique, λ <sub>D</sub>	Voir le tableau ci-dessous

°C	10	50	100	150	200	300	400
λ <sub>D</sub> W/(m*K)	0,038	0,041	0,047	0,054	0,063	0,085	0,110

**Propriétés au feu** Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister aux températures élevées. Le liant commence à s'évaporer lorsque sa température dépasse environ 200°C, sans que les propriétés ignifuges soient altérées. La laine de roche a un point de fusion élevé de plus de 1000°C (méthode de test interne).

**Propriétés d'humidité** Les coquilles préformées PAROC WR n'absorbent que très peu d'eau (valeur moyenne d'absorption d'eau < 0,1 kg/m<sup>2</sup> après préchauffage à 300°C pendant 24h) suivant la norme EN 13472, tests en laboratoire indépendant en 2019 et tests internes en 2023-2024.

---

**Propriétés environnementales**

La marque déposée EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products) sur nos produits confirme que la fibre PAROC Stonewool satisfait aux exigences de biosolubilité de la directive européenne n° 1272/2008. Le label de qualité allemand RAL confirme que les exigences de biosolubilité et de sécurité sont respectées conformément au règlement technique allemand TRGS905.

La laine de roche PAROC est fabriquée à partir de pierre. Son volume est composé d'environ 98% d'air et de seulement environ 2% de pierre fibrée. Ses excellentes propriétés reposent sur les propriétés des matières premières. La laine de roche PAROC conserve son pouvoir isolant et ses dimensions tout au long de la durée de vie du bâtiment, estimée à au moins 50 ans.

La laine de roche PAROC est réutilisable et peut être recyclée en nouveaux produits en laine de roche.

---

**Certificats et approbations**

Déclaration de conformité CE 0809-CPR-1016

Les produits PAROC WR peuvent également être utilisés en toute sécurité en combinaison avec des opérations de peinture: les produits PAROC WR sont testés par des organismes indépendants et répondent à la classe la plus stricte de la norme de conformité LABS (altération du mouillage de la peinture), VDMA 24364.

MED Module B No. 74480/A2

UK Module B No. 74465/A2

---

**Stockage et installation**

Les produits PAROC doivent être stockés dans leur emballage à l'abri des conditions climatiques extérieures.

Pose en accord avec les hypothèses du bureau d'études ou selon les recommandations du fabricant.

---

Les informations techniques figurant dans le présent document sont fournies gracieusement et sans obligation. Ces dernières sont fournies et acceptées aux seuls risques du destinataire. En raison du fait que les conditions d'utilisation peuvent varier et ne relèvent pas de notre compétence, Paroc ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exactitude ou de la fiabilité des données associées à l'utilisation particulière de tout produit décrit dans le présent document et ne fait aucune déclaration concernant ce fait. Paroc se réserve le droit de modifier ce document, et ce, sans préavis. PAROC est une marque déposée de Paroc Group Oy. Cette fiche technique est valable dans le pays suivant: France.