

# PAROC Pro Roof Wedge

PAROC Pro Roof Wedge er en formstabil, ikke brennbar og trykkfast steinullisoleringskive uten belegg. Velegnet til konstruksjoner på tanktak, containere, kjeler og industrianleggs konstruksjoner, også som gradient underlag for isolering av kanaler utendørs i sammenheng med PAROC Clad isoleringssystem.



Produktblad

25.11.2025

## Dimensjoner (mm)

### Bredde x Lengde

600 x 1200

### Tykkelse

30/60

## Nominell densitet

90 kg/m<sup>3</sup>

## Pakke type

Kartong

## Produktegenskaper iht. EN 14303

Identitetskode	MW-EN 14303-T5-CS(10)20-ST(+)-640-WS1-CL10
DoP-nummer	40435
Tykkelsestoleranser, T	T5
Brannklassifisering, Euroklasse	A1
Maksimal brukstemperatur – dimensjonsstabilitet	300 °C
Vannsugingsevne, korttid W <sub>p</sub>	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
Trykkspenning 10 % CS(10), σ <sub>10</sub>	20 kPa
Spormengde av vannløselige kloridioner	≤ 10 ppm
Varmekonduktivitet, λ <sub>D</sub>	Se tabellen nedenfor

°C	10	50	100	150	200	300
λ <sub>D</sub> W/(m*K)	0,035	0,039	0,045	0,053	0,062	0,084

## Brannegenskaper

PAROC Steinull tåler høye temperaturer og bindemidlet begynner først å fordampe når temperaturen overstiger 200°C, mens de brannbeskyttende egenskapene forblir uendret. Steinull har et høyt smeltepunkt på over 1000 °C (intern testmetode).

---

**Miljøegenskaper**

EUCEB-merkingen (European Certification Board for Mineral Wool products) på produktene våre bekrefter at fibrene i PAROC Steinull oppfyller kravene til bioløselighet i EU-direktiv nr. 1272/2008. Det tyske RAL-kvalitetsmerket bekrefter at kravene til bioløselighet og sikkerhet er oppfylt i henhold til den tyske tekniske forskriften TRGS905.

PAROC steinull er laget av stein. Innholdet i produktet er ca. 2% steinullfibre og ca. 98% luft. De utmerkede egenskapene som finnes i steinullsisolasjon er basert på egenskaper som følger med valg av råmateriale. PAROC steinull opprettholder sin isolasjonsevne og dimensjoner gjennom hele bygningens referanselevetid, som anses å være minimum 50 år.

PAROC Steinull er gjenbrukbar og kan resirkuleres til nye steinullprodukter.

---

**Sertifikater og godkjenninger**

EC – Samsvarserklæring

0809-CPR-1016

---

**Oppbevaring og installasjon**

PAROC produkter bør oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot ytre værforhold.

Installasjonen er i henhold til konstruksjonsantagelse eller basert på produsentens instruksjoner

---

Teknisk informasjon som er inkludert her er innredet uten kostnad eller forpliktelse, og er gitt og akseptert på mottakerens egen risiko. Fordi bruksvilkårene kan variere og er utenfor vår kontroll, gir Paroc ingen representasjon om, og er ikke ansvarlig eller forpliktet for nøyaktigheten eller påliteligheten av data knyttet til spesielle anvendelser av noe produkt som er beskrevet her. Paroc forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group Oy. Dette databladet er gyldig i følgende land: Norge.