

# PAROC Pro Roof Wedge

PAROC Pro Roof Wedge är en formstabil, obrännbar och trycktålig stenullsisolerings-skiva utan beläggning. Lämplig för konstruktioner på tanktak, containers, pannor och industrialläggningar, även som ett gradientstöd för isolering av kanaler utomhus i samband med PAROC Clad isoleringssystem.



Produktblad

25.11.2025

Dimensioner (mm)	Bredd x Längd	Tjocklek
	600 x 1200	30/60

Nominell densitet	90 kg/m <sup>3</sup>
Förpackningstyp	Kartong

Produktegenskaper enligt EN 14303	Beskrivningskod	MW-EN 14303-T5-CS(10)20-ST(+)-640-WS1-CL10
	Prestandadeklaration nummer	40435
	Tjocklekstolerans, T	T5
	Brandklassificering, Euroklass	A1
	Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet	300 °C
	Vattenabsorption, korttid W <sub>p</sub>	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
	Tryckspänning 10 % CS(10), σ <sub>10</sub>	20 kPa
	Spårmängd av vattenlösliga kloridjoner	≤ 10 ppm
	Värmekonduktivitet, λ <sub>D</sub>	Se tabellen nedan

°C	10	50	100	150	200	300
λ <sub>D</sub> W/(m*K)	0,035	0,039	0,045	0,053	0,062	0,084

<b>Brandegenskaper</b>	PAROC Stenull kan motstå höga temperaturer och bindemedlet börjar först att förångas när dess temperatur överstiger 200°C medans de brandskyddande egenskaperna bibehålls. Stenull har en hög smältpunkt på över 1000°C (intern testmetod).
------------------------	---

---

**Miljöegenskaper**

Märkningen EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool products) på våra produkter bekräftar att fibrerna i PAROC Stenull uppfyller kraven på biolöslighet i EU-direktiv nr 1272/2008. Det tyska RAL-kvalitetsmärket bekräftar att kraven på biolöslighet och säkerhet är uppfyllda enligt den tyska tekniska föreskriften TRGS905.

PAROC Stenull är tillverkat av sten. Innehållet i produkten är ca. 2% stenullsfibrer och ca. 98% luft. De utmärkta egenskaperna som finns i stenullsisolering bygger på egenskaper som kommer med valet av råmaterial. PAROC Stenull bibehåller sin isolerande förmåga och sina dimensioner under hela byggnadens referenslivslängd, som anses vara minst 50 år.

PAROC Stenull är återanvändbar och kan återvinnas till nya stenullsprodukter.

---

**Certifikat och godkännanden**

EG - försäkran om överensstämmelse

0809-CPR-1016

---

**Förvaring och hantering**

PAROC produkter bör förvaras i förpackningar skyddade mot yttre väderförhållanden.

Installation i enlighet med konstruktionsantaganden eller baserat på tillverkarens instruktioner.

---

Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.