

# PAROC Pro Section WR 100

PAROC Pro Section WR 100 is een onbrandbare steenwol pijpschaal met uitstekende waterafstotende eigenschappen, ontworpen voor industriële leidingen.

PAROC WR-producten zijn een uitstekend hulpmiddel om het risico op CUI (corrosie onder isolatie) te minimaliseren en de uitstekende waterafstotende eigenschappen bij hoge temperaturen te behouden. PAROC WR-producten kunnen veilig worden gebruikt in combinatie met schilderwerkzaamheden.

PAROC Pro Sections beschikken over een uitstekende druksterkte en dragen eenvoudig het gewicht van een metalen afwerking. Hierdoor wordt energieverlies verminderd, thermische bruggen vermeden door het ontbreken van extra ondersteuning voor metalen afwerking, en het risico op schade door mechanische impact geminimaliseerd.

PAROC Pro Sections zijn ook leverbaar met een AluCoat afwerking en/of als dubbellaagse oplossingen.



Productblad

3.2.2026

Afmetingen (mm)	Binnendiameter	Dikte	Lengte			
	15 - 1016	20 - 160	1200			
<b>Soortelijke massa</b>	100 kg/m <sup>3</sup>					
<b>Type verpakking</b>	Plastic verpakkingen op pallet					
	Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.					
Aanwijzingscode	MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)+640-WS1-CL10					
DoP-nummer	40085					
Tolerantie dikte, T	T8/T9					
Reactie op vuur Euroclass	A1 <sub>L</sub>					
Maximale gebruikstemperatuur - dimensionele stabiliteit	640 °C					
Waterabsorptie op korte termijn WS, (Wp)	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>					
Spoorhoeveelheid wateroplosbare chloride-ionen	≤ 10 ppm					
Warmtegeleiding, λ <sub>D</sub>	Zie onderstaande tabel					
°C	10	50	100	150	200	300
λ <sub>D</sub> W/(m*K)	0,036	0,040	0,046	0,054	0,064	0,092

**Brandeigenschappen** PAROC steenwolproducten zijn bestand tegen hoge temperaturen. Het bindmiddel begint te verdampen bij temperaturen boven de 200°C, terwijl de brandwerende eigenschappen onveranderd blijven. Steenwol heeft een hoog smeltpunt van meer dan 1000°C (interne testmethode).

**Eigenschappen ivm schimmelvorming** PAROC WR pijpschalen hebben een zeer lage waterabsorptie (gemiddeld < 0,1 kg/m<sup>2</sup> na oventemperaturen van 300°C/24 uur), gebaseerd op onafhankelijke testinstanties volgens EN 13472 en interne testresultaten periode 2023-2024.

---

**Milieu-eigenschappen** Het handelsmerk van de European Certification Board for Mineral Wool Products (EUCEB) op onze producten bevestigt dat PAROC steenwolvezel voldoet aan de bio-oplosbaarheidsvereisten van EU-richtlijn nr. 1272/2008. Het Duitse RAL-kwaliteitskeurmerk bevestigt dat aan de bio-oplosbaarheids- en veiligheidsvereisten wordt voldaan volgens de Duitse technische richtlijn TRGS 905.

PAROC steenwol is gemaakt van steen. Het product bestaat voor 98% uit lucht en slechts voor 2% uit gevezelde steen. De uitstekende eigenschappen van het product zijn te danken aan de eigenschappen van de grondstoffen. PAROC steenwol behoudt zijn isolerende vermogen en afmetingen gedurende de referentielevensduur van het gebouw, die minimaal 50 jaar bedraagt.

PAROC steenwol is herbruikbaar en kan worden gerecycled tot nieuwe steenwolproducten.

---

---

**Certificaten en goedkeuringen**

EG - Verklaring van overeenstemming 0809-CPR-1016

PAROC WR-producten zijn ook veilig te gebruiken in combinatie met verfwerkzaamheden: PAROC WR-producten zijn onafhankelijk getest, voldoen aan de eisen van de strengste klasse van de LABS-conformiteitsnorm (paint wetting impairment), VDMA 24364.

MED Module B No. 74480/A2

UK Module B No. 74465/A2

---

---

**Opslag en installatie**

PAROC-producten moeten worden opgeslagen in hun verpakking, beschermd tegen externe klimatologische omstandigheden.

Installatie in overeenstemming met specificatie van het ontwerpbureau of op basis van de instructies van de fabrikant.

---

De technische informatie in dit document wordt verstrekt zonder kost of verplichting en wordt gegeven en geaccepteerd op eigen risico van de ontvanger. Omdat de gebruiksvoorwaarden kunnen variëren en buiten onze macht liggen, geeft Paroc geen garanties over en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens die samenhangen met een bepaald gebruik van enig product dat in dit document wordt beschreven. Paroc behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. PAROC is een geregistreerd handelsmerk van Paroc Group Oy. Dit datablad is geldig in de volgende landen: Nederland.