


PAROC Pro Section WR 140 Clad T

PAROC Pro Section WR 140 Clad T ir nedegoša akmens vates čaula ar izcilām ūdens atgrūšanas īpašībām, paredzēta rūpniecisko cauruļvadu siltumizolācijai. Tai ir izturīgs un ūdensnecaurlaidīgs alumīnija pārklājums, kā arī gareniska pašlīmējoša pārklāšanās josla, kas atvieglo montāžu.

PAROC WR produkti ir lielisks līdzeklis CUI (korozijas zem izolācijas) riska samazināšanai, saglabājot izcilas ūdens atgrūšanas īpašības paaugstinātā temperatūrā. PAROC WR produktus var droši lietot kombinācijā ar krāsošanas darbiem.

PAROC Pro Section WR 140 Clad T ir paredzēta lietošanai āra apstākļos. Kopā ar montāžas lenti PAROC Pro Clad produkti nodrošina risinājumu pret mehānisko iedarbību (piemēram, caurduršanas izturību) un sarežģītiem laikapstākļiem (piemēram, ūdens iekļūšanu) – bez papildu apšuvuma.



Datu lapas

4.2.2026

| Izmēri (mm) | Iekšējais Diametrs | Biezums | Garums |
|-------------|--------------------|----------|--------|
| 15 - 630 | | 20 - 160 | 1200 |

| | |
|---------------------------|---|
| Nominālais blīvums | 140 kg/m ³ |
| | Citi izmēri ir pieejami pēc pieprasījuma. |

| | | |
|--|--|--|
| Produkta īpašības saskaņā ar EN 14303 | Marķējuma kods DoP numurs Biezuma pielāde, T Ugunsreakcijas klase, Eiroklase Maksimālā darba temperatūra – izmēru stabilitāte Īstermiņa ūdens absorbcija, W _p Ūdens tvaiku difūzijas pretestība Pēdu daudzums ūdenī šķīstošu hlorīdu jonu Īpatnējā siltumvadītspēja, λ _D | MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-MV2-CL10 40288 T8/T9 A2 _L -s1,d0: OD ≤ 300 mm C _L -s1,d0: OD > 300 mm 680 °C ≤ 1 kg/m ² MV2 ≤ 10 ppm Skatīt tabulu zemāk |
|--|--|--|

| °C | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| λ _D W/(m*K) | 0,038 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,063 | 0,085 | 0,110 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Ugunsizturības īpašības | PAROC akmens vates izstrādājumi spēj izturēt augstu temperatūru. Saistviela sāk iztvaikot, kad tās temperatūra pārsniedz aptuveni 200°C. Ugunsdrošības īpašības paliek nemainīgas, bet spiedes spriegums vājinās. Akmens vates izstrādājumu mīkstināšanās temperatūra ir virs 1000°C (iekšējās pārbaudes metode). |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Mitruma īpašības | PAROC WR cauruļu čaulas nodrošina ļoti zemu ūdens absorbciju (vidējais ūdens absorbcijas līmenis <0,1 kg/m ² pēc 300°C/24h temperatūras iedarbības) saskaņā ar EN 13472, pamatojoties uz trešās puses testēšanu 2019. gadā un iekšējo monitoringu 2023.-2024. |
|-------------------------|--|

Vides īpašības

Eiropas Minerālvates sertifikācijas padomes (EUCEB) preču zīme uz mūsu izstrādājumiem apliecina, ka PAROC akmensvates šķiedra atbilst ES direktīvas Nr. 1272/2008 bioloģiskās šķīdības prasībām. Vācijas RAL kvalitātes zīme apliecina, ka bioloģiskās šķīdības un drošības prasības ir izpildītas saskaņā ar Vācijas tehnisko noteikumu TRGS905.

PAROC akmens vate ir izgatavota no akmens. Produkta tilpums ir ~98% gaiss un tikai ~2% akmens šķiedras. Izstrādājumu lieliskās īpašības ir balstītas uz izejvielu īpašībām.

PAROC akmens vate saglabā savas izolācijas spējas un izmērus visā ēkas ekspluatācijas kalpošanas laikā, kas tiek uzskatīts par vismaz 50 gadiem.

PAROC akmens vate ir atkārtoti izmantojama un to var pārstrādāt jaunos akmens vates izstrādājumos.

Sertifikāti un Apstiprinājumi

ES atbilstības sertifikāts

0809-CPR-1016

PAROC WR produkti ir droši lietojami kombinācijā ar krāsošanas darbībām: PAROC WR produkti ir 3. pušu pārbaudīti, izturot LABS atbilstības (krāsas mitrināšanas traucējumu) standarta stingrākās klases VDMA 24364 prasības.

Uzglabāšana un uzstādīšana

PAROC produkti jāuzglabā iepakojumā, kas aizsargā pret ārējiem laikapstākļiem.

Uzstādīšana saskaņā ar projektēšanas ieteikumiem vai pamatojoties uz ražotāja norādījumiem.

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisiant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudojami vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas. Šis gaminio duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje.