


PAROC Pro Section WR 140 Clad T

PAROC Pro Section WR 140 Clad T is een onbrandbare steenwol pijpschaal met uitstekende waterafstotende eigenschappen, ontworpen voor thermische isolatie van industriële leidingen. Het product heeft een duurzame en waterdichte aluminiumafwerking en een longitudinale zelfklevende overlap die de installatie vergemakkelijkt.

PAROC WR-producten zijn een uitstekend hulpmiddel om het risico op CUI (corrosie onder isolatie) te minimaliseren en de uitstekende waterafstotende eigenschappen bij hoge temperaturen te behouden. PAROC WR-producten kunnen veilig worden gebruikt in combinatie met schilderwerkzaamheden.

PAROC Pro Section WR 140 Clad T is ontworpen voor gebruik in buitentoepassingen. Samen met de montagetape bieden PAROC Pro Clad-producten een oplossing tegen mechanische belasting (bijv. perforatiebestendigheid) en zware weersomstandigheden (bijv. waterindringing) – zonder extra bekleding.



Productblad

4.2.2026

Afmetingen (mm)

Binnendiameter	Dikte	Lengte
15 - 630	20 - 160	1200

Soortelijke massa

140 kg/m³

Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar.

Aanwijzingscode	MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-MV2-CL10						
DoP-nummer	40288						
Tolerantie dikte, T	T8/T9						
Reactie op vuur Euroclass	A ₂ -s1,d0: OD ≤ 300 mm C _s -s1,d0: OD > 300 mm						
Maximale gebruikstemperatuur - dimensionele stabiliteit	680 °C						
Waterabsorptie op korte termijn, W _p	≤ 1 kg/m ²						
Waterdampdiffusieweerstand	MV2						
Spoorhoeveelheid wateroplosbare chloride-ionen	≤ 10 ppm						
Warmtegeleiding, λ _D	Zie onderstaande tabel						
°C	10	50	100	150	200	300	400
λ _D W/(m*K)	0,038	0,041	0,047	0,054	0,063	0,085	0,110

Brandeigenschappen

PAROC steenwolproducten zijn bestand tegen hoge temperaturen. Het bindmiddel begint te verdampen bij temperaturen boven de 200°C, terwijl de brandwerende eigenschappen onveranderd blijven. Steenwol heeft een hoog smeltpunt van meer dan 1000°C (interne testmethode).

Eigenschappen ivm schimmelvorming

PAROC WR pijpschalen hebben een zeer lage waterabsorptie (gemiddeld < 0,1 kg/m² na oventemperaturen van 300°C/24 uur), gebaseerd op onafhankelijke testinstanties volgens EN 13472 en interne testresultaten periode 2023-2024.

Milieu-eigenschappen Het handelsmerk van de European Certification Board for Mineral Wool Products (EUCEB) op onze producten bevestigt dat PAROC steenwolvezel voldoet aan de bio-oplosbaarheidsvereisten van EU-richtlijn nr. 1272/2008. Het Duitse RAL-kwaliteitskeurmerk bevestigt dat aan de bio-oplosbaarheids- en veiligheidsvereisten wordt voldaan volgens de Duitse technische richtlijn TRGS 905.

PAROC steenwol is gemaakt van steen. Het product bestaat voor 98% uit lucht en slechts voor 2% uit gevezelde steen. De uitstekende eigenschappen van het product zijn te danken aan de eigenschappen van de grondstoffen. PAROC steenwol behoudt zijn isolerende vermogen en afmetingen gedurende de referentielevensduur van het gebouw, die minimaal 50 jaar bedraagt.

PAROC steenwol is herbruikbaar en kan worden gerecycled tot nieuwe steenwolproducten.

Certificaten en goedkeuringen

EG - Verklaring van overeenstemming

0809-CPR-1016

PAROC WR-producten zijn ook veilig te gebruiken in combinatie met verfwerkzaamheden: PAROC WR-producten zijn onafhankelijk getest, voldoen aan de eisen van de strengste klasse van de LABS-conformiteitsnorm (paint wetting impairment), VDMA 24364.

Opslag en installatie

PAROC-producten moeten worden opgeslagen in hun verpakking, beschermd tegen externe klimatologische omstandigheden.

Installatie in overeenstemming met specificatie van het ontwerpbureau of op basis van de instructies van de fabrikant.

De technische informatie in dit document wordt verstrekt zonder kost of verplichting en wordt gegeven en geaccepteerd op eigen risico van de ontvanger. Omdat de gebruiksvoorwaarden kunnen variëren en buiten onze macht liggen, geeft Paroc geen garanties over en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van gegevens die samenhangen met een bepaald gebruik van enig product dat in dit document wordt beschreven. Paroc behoudt zich het recht voor dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. PAROC is een geregistreerd handelsmerk van Paroc Group Oy. Dit datablad is geldig in de volgende landen: Nederland.