

# PAROC Pro Segment WR 140

PAROC Pro Segment WR 140 er et ferdigkuttet segment laget av en ikke-brennbar rørskål av steinull med enestående vannavvisende egenskaper, utviklet for termisk isolasjon av mellomstore og store rørbend i industrielle prosessrørssystemer. Disse prefabrikkerte isolasjonsdelene gir den beste isolasjonsløsningen for store rørbend uten kuldebroer.

PAROC WR-produkter er et utmerket verktøy for å minimere risikoen for CUI (korrosjon under isolasjon), og bevare de enestående vannavvisende egenskapene selv ved høye temperaturer. PAROC WR-produkter er trygge å bruke i kombinasjon med malingsarbeid.

PAROC Pro Segments er også tilgjengelige med AluCoat-belegg og/eller som tolagsløsninger.



Produktblad

4.2.2026

## Dimensjoner (mm)

### Innvendig diameter

114 - 914

### Tykkelse

30 - 160

## Nominell densitet

140 kg/m<sup>3</sup>

Andre dimensjoner er tilgjengelige på forespørsel.

## Produktegenskaper iht. EN 14303

Identitetskode	MW-EN 14303-T8/T9-ST(+)-680-WS1-CL10
DoP-nummer	40199
Tykkelsestoleranser, T	T8/T9
Brannklassifisering, Euroklasse	A1 <sub>l</sub>
Maksimal brukstemperatur – dimensjonsstabilitet	680 °C
Vannsugingsevne, korttid WS, (Wp)	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
Spormengde av vannløselige kloridioner	≤ 10 ppm
Varmekonduktivitet, λ <sub>D</sub>	Se tabellen nedenfor

°C	10	50	100	150	200	300	400
λ <sub>D</sub> W/(m <sup>2</sup> *K)	0,038	0,041	0,047	0,054	0,063	0,085	0,110

## Brannegenskaper

PAROC Steinull tåler høye temperaturer og bindemidlet begynner først å fordampe når temperaturen overstiger 200°C, mens de brannbeskyttende egenskapene forblir uendret. Steinull har et høyt smeltepunkt på over 1000 °C (intern testmetode).

## Fuktegenskaper

Paroc WR rørskåler har en meget lav vannabsorpsjon (gjennomsnittlig <0,1kg/m<sup>2</sup> ved temperaturer opp til 300°C/24h) i henhold til EN 13472, basert på 3. parts testing i 2019 og intern testing i 2023-2024.

---

**Miljøegenskaper**

EUCEB-merkingen (European Certification Board for Mineral Wool products) på produktene våre bekrefter at fibrene i PAROC Steinull oppfyller kravene til bioløselighet i EU-direktiv nr. 1272/2008. Det tyske RAL-kvalitetsmerket bekrefter at kravene til bioløselighet og sikkerhet er oppfylt i henhold til den tyske tekniske forskriften TRGS905.

PAROC steinull er laget av stein. Innholdet i produktet er ca. 2% steinullfibre og ca. 98% luft. De utmerkede egenskapene som finnes i steinullsisolasjon er basert på egenskaper som følger med valg av råmateriale. PAROC steinull opprettholder sin isolasjonsevne og dimensjoner gjennom hele bygningens referanselevetid, som anses å være minimum 50 år.

PAROC Steinull er gjenbrukbar og kan resirkuleres til nye steinullprodukter.

---

**Sertifikater og godkjenninger**

EC – Samsvarserklæring 0809-CPR-1016

Paroc WR-produkter er også sikker å bruke i kombinasjon med malingsoperasjoner. Paroc WR-produkter er 3. part testet og klarer kravene i henhold til strengeste klassen i LABS samsvarserklæring (VDMA 24364).

MED Module B No. 74480/A2

UK Module B No. 74465/A2

---

**Oppbevaring og installasjon**

PAROC produkter bør oppbevares i original emballasje for å beskyttes mot ytre værforhold.

Installasjonen er i henhold til konstruksjonsantagelse eller basert på produsentens instruksjoner

---

Teknisk informasjon som er inkludert her er innredet uten kostnad eller forpliktelse, og er gitt og akseptert på mottakerens egen risiko. Fordi bruksvilkårene kan variere og er utenfor vår kontroll, gir Paroc ingen representasjon om, og er ikke ansvarlig eller forpliktet for nøyaktigheten eller påliteligheten av data knyttet til spesielle anvendelser av noe produkt som er beskrevet her. Paroc forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. PAROC er et registrert varemerke som eies av Paroc Group Oy. Dette databladet er gyldig i følgende land: Norge.