

PAROC ROX 2

ROX 2 katusejalg

PAROC ROX 2 katusejalg (~80 kg/m³) on trapetsikujuline katuseisolatsioon, mis on saadaval erinevates suurustes, et see sobiks turul saadaolevate metallprofiilidega. Seda kasutatakse lamekatuste profiili täitematerjalina. Trapetsikujuline isolatsioon on loodud selleks, et pakkuda vastupidavat, jäika ja tulekindlat alust aurutõketele ja isolatsioonikihile.



Tootelehed

16.04.2026

Mõõdud (mm)

Laius x Pikkus

Paksus

40 x 1200

101/0

60 x 1200

110/0

Pakend

Pappkast

Muud mõõtmed on saadaval nõudmisel.

Tooteomadused vastavalt EN 13162

Tähistuskood	MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
DoP-number	10188
Paksuse lubatud piirhälve, T	T5
Tuletundlikuse Euroklass	A1
Soojusjuhtivus, λ_D	0,036 W/mK
Lühiaegne vee imendumine, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$
Pikaaegne vee imendumine, W_{lp}	$\leq 3 \text{ kg/m}^2$
Veeauru difusioonitakistuse tegur, MU	1
Mõõtmete stabiilsus määratletud temperatuuril, DS(70,-)	$\leq 1 \%$

Tulekaitse omadused

Põlevus

Mittesüttiv

PAROC kivivillatooted taluvad kõrgeid temperatuure. Sideaine hakkab lenduma, kui temperatuur ületab umbes 200°C, samal ajal kui tulekaitseomadused jäävad samaks. Kivivillal on kõrge sulamistemperatuur, üle 1000°C (sisemine katsemeetod).

Niiskusomadused

PAROC kivivill jääb kuivaks ka kõrge õhuniiskuse korral (RH 98%). Difusioonile avatud kivivill ei ima ega salvesta vett ning see laseb teiste materjalidega seotud struktuurniiskusel läbi soojustuskihi kuivada (VTT-S-05337-17). Paroci kivivillast soojustus on valmistatud mitteorgaanilisest kivist ega paku hallitusele vajalikke toitaineid.

Keskkonnaomadused

Meie toodetel olev Euroopa Mineraalvillatoodete Sertifitseerimisnõukogu (EUCEB) kaubamärk kinnitab, et PAROC kivivillakiud vastab ELi direktiivi nr 1272/2008 biolahustuvuse nõuetele. Saksa RAL-kvaliteedimärk kinnitab, et biolahustuvuse ja ohutusnõuded on täidetud vastavalt Saksa tehnilisele normile TRGS905.

PAROC kivivill on valmistatud kivist: ~98% õhku ja ainult ~2% kivikiude. Toote suurepärased omadused tulenevad tooraine omadustest. PAROC kivivill säilitab oma isolatsioonivõime ja

mõõtmised kogu hoone kasutusaja jooksul, milleks loetakse vähemalt 50 aastat.

PAROC kivivill on korduvkasutatav ja sellest saab teha uusi kivivillatooteid.

Sertifikaadid ja kinnitused

EÜ - vastavusdeklaratsioon

0809-CPR-1015

Ladustamine ja paigaldus

Vaata PAROC kivivilla ladustamise ja käitlemise juhendit meie veebisaidilt:

<https://www.paroc.com/en/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction>

Kivivilla on kerge lõigata sobiva villanoaga. Kattega plaadid lõigatakse kaetud poolelt terava noaga. Soojustusplaadid paigaldatakse konstruktsiooni vastavalt projekteerija juhistele. Levinumad kinnitusviisid on soojustuse paigaldamine konstruktsiooni raamide vahele ilma kinnitusdetailita ja mehaaniline kinnitamine aluskonstruktsioonile kruvimise või liimimise teel. Isolatsiooniplaadid tuleb alati paigaldada tihedalt vastu konstruktsiooni, ümbritsevaid konstruktsiooniosi ja muid isolatsiooniplaate. Kattuvate isolatsioonikihtide puhul peaks plaatide liitekohad kattuma.

Käesolevas dokumendis sisalduv tehniline teave on edastatud tasuta ja sellega ei kaasne kohustusi ning saaja kasutab seda oma ainuvastutusel. Kuna kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Paroc siin kirjeldatud toodete kasutamise seotud andmete täpsuse või usaldusväärsuse eest. Paroc jätab endale õiguse seda dokumenti ette teatamata muuta. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. See andmeleht kehtib järgmistes riikides: Eesti.