

PAROC Vect Slab BlackCoat EI60

PAROC Vect Slab BlackCoat EI60 on palamattomasta PAROC®-kivivillasta valmistettu ja mustalla alumiinilaminaatilla päällystetty eristelevy suorakaiteen muotoisille ilmanvaihtokanaville. Tuote on 3-in-1-ratkaisu, jossa yhdellä eristekerroksella saadaan aikaan palosuojaus, kondenssiriskin pienentäminen ja lämpöeristys. Tuote soveltuu kaikille ilmanvaihtokanaville lämpötilaan 250°C asti.

PAROC Vect Slab BlackCoat EI60 on avainosa järjestelmässä, joka on suunniteltu täyttämään palosuojausluokan EI 60 vaatimukset. Paloluokka Euroclass A2-s1,d0 (EN 13501-1) osoittaa, että tuote ei pala eikä myötävaikuta palon leviämiseen.

Tuotessa on BlackCoat-pinnoite, vesihöyryn läpi kulkeutumisen estävä rajapinta, joka pienentää kondenssiriskiä ja höyrynläpäisyä, kun saumat on teipattu ohjeiden mukaisesti. Mattamusta pinnoite rajoittaa tehokkaasti heijastuksia, peittää eristepinnan kauttaaltaan ja tarjoaa silmää miellyttävän asennustuloksen näkyvissäkin kohteissa.



Tuotetiedot

2026-03-27

Mitat (mm)	Leveys x Pituus	Paksuus							
	600 x 1200	70							
Nimellistiheys	120 kg/m ³								
Pakkaus	Muovipakkaus lavalla								
Tuoteominaisuudet, Standardi EN 14303	Merkintäkoodi	MW-EN 14303-T5-ST(+250-WS1-MV2-CL10)							
	DoP-numero	40835							
	Paksuustoleranssi, T	T5							
	Palo_ominaisuudet Euroluokka	A2-s1,d0							
	Maksimikäyttölämpötila - mittapysyvyys	250 °C							
	Lyhytaikainen vedenimeytyminen, W _p	≤ 1 kg/m ²							
	Vesihöyryn läpäisyvastus	MV2							
	Ilmoitettu lämmönjohtavuus, λ _D	Katso alla oleva taulukko							
		°C	0	10	50	100	150	200	250
		λ _D W/(m*K)	0,034	0,035	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070

Palo-ominaisuudet	Palosuojausluokka, EI	EI 60
	Pinnoitteen pintalämpötila ei saa ylittää +80 °C (lämpötilarajoitus määräytyy liiman lämmönkestävyyden mukaan).	
	PAROC-kivivillatuotteet kestävät korkeita lämpötiloja. Sideaine alkaa haihtua eristeestä, kun sen lämpötila ylittää 200°C, palosuojausominaisuudet säilyvät ennallaan. Kivivillan sulamispiste on korkea, yli 1000°C (sisäinen testimenetelmä).	

Ympäristövaikutukset Euroopan mineraalivillatuotteiden sertifiointilautakunnan (EUCEB) tavaramerkki tuotteissamme vahvistaa, että PAROC-kivivillakuitu täyttää EU-direktiivin nro 1272/2008 bioliukoisuusvaatimukset. Saksalainen RAL-laatumerkki vahvistaa, että bioliukoisuus- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät Saksan teknisen määräyksen TRGS905 mukaisesti.

PAROC-kivivilla on valmistettu kivistä. Tuotteen tilavuudesta on ~98% ilmaa ja vain ~2% kuidutettua kiveä. Tuotteen erinomaiset ominaisuudet perustuvat raaka-aineiden ominaisuuksiin. PAROC-kivivilla säilyttää eristyskykynsä ja mittansa rakennuksen viitteellisen suunnitellun käyttöiän ajan, joka on vähintään 50 vuotta.

PAROC-kivivilla on kierrätettävissä ja uudelleenkäytettävissä uusiksi kivivillatuotteiksi.

Sertifikaatit

Suoritusasteen pysyvyyttä koskeva sertifikaatti

0809-CPR-1016

Varastointi ja asennus

PAROC-tuotteet on aina varastoitava säältä suojattuna.

Eristeiden asennus tehdään aina suunnittelijan ohjeiden mukaan tai valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.