

## PRODUKTBLAD

### PAROC BLT 10



#### Lösull

PAROC BLT 10 Lösull är en mjuk granulerad stenullsisolering för värmeisolering av hålrum från väggens utsida i alla brandklasser av byggnader. Produkten installeras som via blåsning i vertikala väggkonstruktioner med en densitet på minst 52kg/m<sup>3</sup>, varvid ett lambda på 0,036 W/mK uppnås för isoleringsskiktet. Paroc har ett nätverk av entreprenörer certifierade enligt Behörig Lösull om gärna hjälper dig med installationen av lösullen.

<b>Godkännande nummer</b>	0809-CPR-1014 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
<b>Beskrivningskod</b>	MW-EN14064-1-S1-WS-MU1
<b>Förpackning</b>	Plastemballage. Säckar på returpall.
<b>Paketstorlek</b>	230 x 400 x 800 mm
<b>Pallstorlek</b>	1200 x 800 mm

## Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
<b>BRANDEGENSKAPER</b>		
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbbrand	NPD	EN 14064-1:2010
Brännbarhet	Obrännbar	EN ISO 1182
<b>VÄRMEEGENSKAPER</b>		
Hålmurar (Installerad densitet: $\geq 52 \text{ kg/m}^3$ )	Deklarerad Värmekonduktivitet, $\lambda_D$ : 0,036 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
<b>FUKTEGENSKAPER</b>		
Vattenabsorption, korttid $W_S$ , ( $W_p$ )	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomgångsmotstånd $MU$ , $\mu$	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
<b>EMISSIONER</b>		
Emission av farliga ämnen	NPD	EN 14064-1:2010
<b>BESTÄNDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER</b>		
Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning	Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.	
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning	Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.	
Sättningsklass Si	Masonry wall: 1	



PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.