

PAROC ROBSTER 60

Stålunderlagsboard

PAROC Robster 60 Stålunderlagsboard/Takboard (tryckspänning 60 kPa) används som lastspridande skiva och som ett skyddande underlag för ångspärren i flerskiktslösningar i platta tak.

PAROC Robster 60 lämpar sig även som toppskikt i flerskiktslösningar med normala belastningskrav och som tunn kondensisoleringslösning.

Den unika fiberstrukturen hos PAROC Robster 60, i kombination med ett glasfiberflor på båda sidor, genererar en kombination av lägre densitet, bättre värmeisoleringsegenskaper och god tryckhållfasthet.

Stålunderlagsboarden täcker stora ytor och det naturfärgade glasfiberfloret gör skivan lätt att hantera och snabb att installera.



Produktblad

13.4.2026

Dimensioner (mm)

Bredd x Längd

800 x 2400

Tjocklek

30,40,50

Produktegenskaper enligt EN 13162

Beskrivningskod

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Prestandadeklaration nummer

10260

Tjocklekstolerans, T

T5

Brandklassificering, Euroklass

A1

Värmeledning, λ_D

0,036 W/mK

Vattenabsorption, korttid, W_p

≤ 1 kg/m²

Vattenabsorption, långtid, W_{pL}

≤ 3 kg/m²

Vattenångdiffusionsmotståndstal, MU

1

Värmemotstånd, R

Se tabellen nedan

Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur, DS(70,-)

≤ 1 %

Tryckspänning 10 %, CS(10)

60 kPa

Punktlast, PL(5)

650 N

Brandegenskaper

PAROC Stenull kan motstå höga temperaturer och bindemedlet börjar först att förångas när dess temperatur överstiger 200°C medans de brandskyddande egenskaperna bibehålls. Stenull har en hög smältpunkt på över 1000°C (intern testmetod).

Termiska egenskaper

Värmemotstånd $R_D = d / \lambda_D$

$\lambda_D = 0,036$ W/mK

Tjocklek	30	40	50
Värmemotstånd	0.80	1.10	1.35

Fuktegenskaper

PAROC Stenull förblir torr även vid en hög relativ fuktighet (RF, 98%). Stenull är ett diffusionsöppet material som inte absorberar eller lagrar vatten. Den tillåter också att fukt som finns bundet i andra material kan torka ut genom isoleringslagret (se rapport VTT-S-05337-17). PAROC Stenullsisolering består huvudsakligen av sten som råmaterial och innehåller inte några ämnen som kan ge upphov till mögelpåväxt.

Miljöegenskaper

Märkningen EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool products) på våra produkter bekräftar att fibrerna i PAROC Stenull uppfyller kraven på biolöslighet i EU-direktiv nr 1272/2008. Det tyska RAL-kvalitetsmärket bekräftar att kraven på biolöslighet och säkerhet är uppfyllda enligt den tyska tekniska föreskriften TRGS905.

PAROC Stenull är tillverkat av sten. Innehållet i produkten är ca. 2% stenullsfibrer och ca. 98% luft. De utmärkta egenskaperna som finns i stenullsisolering bygger på egenskaper som kommer med valet av råmaterial. PAROC Stenull bibehåller sin isolerande förmåga och sina dimensioner under hela byggnadens referenslivslängd, som anses vara minst 50 år.

PAROC Stenull är återanvändbar och kan återvinnas till nya stenullprodukter.

Certifikat och godkännanden

EG - försäkran om överensstämmelse

0809-CPR-1015

Förvaring och hantering

Se PAROC Stonewool-förvarings- och hanteringsguiden på vår webbplats:

<https://www.paroc.com/sv-se/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction>

Isoleringskivorna av stenull ska skäras med lämplig isoleringskniv. Isoleringskivor med beklädnad ska skäras med beklädanden vänd uppåt och med en fintandad isoleringskniv. Isoleringskivorna fästs enligt föreskriven metod från rådgivande arkitekt

Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.