

PAROC eXtra pro

Vägg-/Bjälklagsskiva Trä

PAROC eXtra pro är en energieffektiv och lite styvare isolering (lambda 0,033 W/mK) och formatanpassad för trä- och stålreglar i mellanväggar, ytterväggar, i snedtak samt vindsbjälklag. Energieffektiv isolering som minimerar isoleringstjockleken i tvåskiktlösningar tillsammans med vindsyddsisolering.

Isoleringen är enkel att skära med kniv eller såg och lätt att installera i olika regelkonstruktioner och håller sig stadigt på plats utan stöd. Produktens övermått på 5 mm hjälper till att få en bra utfyllnad utan springor och spalter vid montering av isoleringen mellan reglar. Formatet är anpassade för träreglar (cc600/cc1200) och detta minimerar skärarbetet och spill.

Den täta fiberstrukturen förhindrar effektivt luftväxling inuti isolerskiktet på grund av temperaturskillnader, vilket gör att produktens isoleringsförmåga bibehålls även under utmanande vinterförhållanden.

PAROC eXtra pro stenullsisolering bidrar till att förbättra brand- och ljudisoleringsegenskaperna hos träkonstruktioner (EC 5-beräkningar).



Produktblad

13.4.2026

Dimensioner (mm)

Bredd x Längd

560 x 1170

Tjocklek

45,70,95,120,145,170,195,220

Produkttegenskaper enligt EN 13162

Beskrivningskod	<70 mmMW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Prestandadeklaration nummer	10245
Tjocklekstolerans, T	T2 (< 70 mm) T4 (≥ 70 mm)
Brandklassificering, Euroklass	A1
Värmeledning, λ_D	0,033 W/mK
Vattenabsorption, korttid, W_p	≤ 1 kg/m ²
Vattenabsorption, långtid, W_{pL}	≤ 3 kg/m ²
Vattenångdiffusionsmotståndstal, MU	1
Värmemotstånd, R	Se tabellen nedan
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur, DS(70,-)	≤ 1 %

Brandegenskaper

PAROC Stenull kan motstå höga temperaturer och bindemedlet börjar först att förångas när dess temperatur överstiger 200°C medans de brandskyddande egenskaperna bibehålls. Stenull har en hög smältpunkt på över 1000°C (intern testmetod).

Termiska egenskaper

Värmemotstånd $R_D = d / \lambda_D$
 $\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

Tjocklek	45	70	95	120	145	170	195	220
Värmemotstånd	1.35	2.10	2.85	3.60	4.35	5.15	5.90	6.65

Fuktegenskaper

PAROC Stenull förblir torr även vid en hög relativ fuktighet (RF, 98%). Stenull är ett diffusionsöppet material som inte absorberar eller lagrar vatten. Den tillåter också att fukt som finns bundet i andra material kan torka ut genom isoleringslagret (se rapport VTT-S-05337-17). PAROC Stenullsisolering består huvudsakligen av sten som råmaterial och innehåller inte några ämnen som kan ge upphov till mögelpåväxt.

Ljudegenskaper

Koefficient för luftgenomsläpplighet

40 x 10⁻⁶ m³/m²Pa*s

Miljöegenskaper

Märkningen EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool products) på våra produkter bekräftar att fibrerna i PAROC Stenull uppfyller kraven på biolöslighet i EU-direktiv nr 1272/2008. Det tyska RAL-kvalitetsmärket bekräftar att kraven på biolöslighet och säkerhet är uppfyllda enligt den tyska tekniska föreskriften TRGS905.

PAROC Stenull är tillverkat av sten. Innehållet i produkten är ca. 2% stenullsfibrer och ca. 98% luft. De utmärkta egenskaperna som finns i stenullsisolering bygger på egenskaper som kommer med valet av råmaterial. PAROC Stenull bibehåller sin isolerande förmåga och sina dimensioner under hela byggnadens referenslivslängd, som anses vara minst 50 år.

PAROC Stenull är återanvändbar och kan återvinnas till nya stenullprodukter.

Certifikat och godkännanden

EG - försäkran om överensstämmelse

0809-CPR-1015

Förvaring och hantering

Se PAROC Stonewool-förvarings- och hanteringsguiden på vår webbplats:

<https://www.paroc.com/sv-se/documents/uploads/stone-wool-handling-and-storing-instruction>

Isoleringskivorna av stenull ska skäras med lämplig isoleringskniv. Isoleringsskivor med beklädnad ska skäras med beklädanden vänd uppåt och med en fintandad isoleringskniv. Isoleringsskivorna fästs enligt föreskriven metod från rådgivande arkitekt

Teknisk information som lämnas här tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs här. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy. Detta datablad är giltigt i följande länder: Sverige.